



Trial Report

Product : Metaform W550EP
Customer : Kiat Charoen City Parts Co., Ltd.
Contact : K. Panaporn
 K. Somboon
Application Details : Stamping
Part : Automotive Part
Date : 3 May 2019 (Start test)

Compare product with coconut oils

Detail	Coconut Oils	Metaform W550EP
Appearance		

ขั้นตอนการทดลอง

- ผสมน้ำยาตามอัตราส่วน เริ่มต้นที่ 10% (เตรียมน้ำ 500 ml : น้ำยา 5 ml)



2. เช็ดน้ำมันที่ติดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ออกก่อน



3. ทาน้ำมันที่ผสมไว้แล้วลงบนแม่พิมพ์ และปั๊มชิ้นงานต่อเนื่อง 30 ชิ้น



4. ตรวจสอบเช็คคุณภาพของชิ้นงานหลังขึ้นรูป



เก็บผลการทดลอง	ไม้คลุมพลาสติก	คลุมพลาสติก
ชิ้นงานหลังขึ้นรูป		
สัปดาห์ที่ 1	 <p data-bbox="683 1220 911 1265">พบสนิมจำนวน 3 ชิ้น</p>	 <p data-bbox="1161 1220 1390 1265">ชิ้นไม่พบการเกิดสนิม</p>
สัปดาห์ที่ 2	 <p data-bbox="683 1780 911 1825">พบสนิมจำนวน 15 ตัว</p>	 <p data-bbox="1161 1780 1390 1825">พบสนิมจุดเล็กๆ 5 ชิ้น</p>

Next Action : Test welding part

Report : Natdarat Jaichuang